

Mélange projeté léger

INNOSPRAY-FFM répond aux exigences de protection au feu des planchers de type :

Bois / Composite acier-béton / Béton / Béton cellulaire / Béton précontraint



DESCRIPTION

INNOSPRAY-FFM est un revêtement projeté sur support de type métal déployé, à base de laine minérale et liants spéciaux destiné à la protection au feu des planchers non exposés aux intempéries.

INNOSPRAY-FFM est un matériau sec composé de laine de laitier, de liants hydrauliques et de divers adjuvants, il se présente sous forme de flocons légers de couleur blanc cassé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Roulé ou comprimé
MV appliquée	177,5 (+/- 15%) kg/m ³
Épaisseur appliquée	34 à 70 mm
Réaction au feu	A1
Résistance au feu	REI 30 mn à REI 240 mn
pH	9
Temps de prise	24 heures à 20°C et 50 % HR
Mode de prise	Prise hydraulique
Température d'utilisation	5 à 45 °C
Faible bio persistance	Selon directive CE97/69
Conductivité thermique	0,05 W/m.K
Adhésion / cohésion	Méthode Egolf
Classement émission COV	A+



DOMAINE D'APPLICATION

Protection au feu des planchers.

- Conforme à la norme NF EN 13381-1 «Membrane protectrice horizontale» et à l'arrêté modifié du 22 mars 2004.

• ESSAI EFECTIS

- INNOSPRAY-FFM satisfait à : REI 30 mn à REI 120 mn suivant les matériaux constitutifs des poutres et solives et suivant les matériaux constitutifs du plancher support.

MISE EN ŒUVRE

- INNOSPRAY-FFM s'applique par projection à l'aide de matériel spécifique.
- La mise en œuvre est effectuée par des entreprises qualifiées et agréées par nos soins ou possédant les qualifications adéquates.
- Le support doit être sain, rigide, propre, dépoussiéré.
- Les règles de mise en œuvre sont définies par le DTU 27.1 (NF P15-202-1 et 2) et/ou procès verbaux associés.

Enduits de finition

- INNOCOAT-FIN
- INNODUR-T

SUPPORT D'ACCROCHAGE

- Bandes de feuilles de métal déployé fixées sous une ossature porteuse constituée de profils porteurs de type fourrures STIL F530 (Placo). Ils sont disposés perpendiculairement aux solives du plancher standard et sont repartis au pas maximal de 550 mm.

- Un recouvrement de 100 mm est conservé entre deux bandes.

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

- FDS (Fiche de Données de Sécurité) sur simple demande. L'étiquetage suivant directive n° 2001/58/CE relative aux produits dangereux n'est pas requis.

- COV (Composés Organiques Volatils) : INNOSPRAY-FFM est classé A+.

- INNOSPRAY-FFM est composé de laine de laitier répondant aux exigences de la directive européenne 97/69/CE.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- INNOSPRAY-FFM est conditionné en sacs (25 kg) en polyéthylène et livré par palettes de 750 kg housées et identifiées permettant une parfaite traçabilité.

- Les palettes doivent être stockées à l'abri de l'humidité et des intempéries.

- 12 mois de durée de conservation à compter de la date de fabrication.

- INNOSPRAY-FFM n'est pas désigné comme produit dangereux par la circulaire ADR.

Élimination des déchets : ne pas déverser dans les égouts, cours d'eau ou dans la terre.

PERFORMANCES / ÉPAISSEURS MINIMALES APPLIQUÉES

MATÉRIAUX CONSTITUTIFS DES POUTRES ET SOLIVES	MATÉRIAUX CONSTITUTIF DU PLANCHER SUPPORT	TEMPÉRATURES DE RÉFÉRENCE (°C)		TEMPS D'ATTEINTE (MIN)		CLASSEMENT REI (MIN)					
		Dans le plenum	Dans les éléments structurels porteurs	E min (mm)	E min (mm)	30	60	90	120	180	240
				34	70						
BÉTON PRÉCONTRAIT	Béton cellulaire	450	-	99	232	34	34	34	40	56	na
	Béton précontraint	450	-	99	232	34	34	34	40	56	na
	Béton	450	-	99	232	34	34	34	40	56	na
	Mixte acier + béton	400	350	71	167	34	34	42	53	na	na
BÉTON	Béton cellulaire	600	-	181	255	34	34	34	34	34	63
	Béton précontraint	450	-	99	232	34	34	34	40	56	na
	Béton	600	-	181	255	34	34	34	34	34	63
	Mixte acier + béton	400	350	71	167	34	34	42	53	na	na
	Bois	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na
ACIER	Béton cellulaire	530	510	133	255	34	34	34	34	48	66
	Béton précontraint	450	-	99	232	34	34	34	40	56	na
	Béton	530	510	133	255	34	34	34	34	48	66
	Mixte acier + béton	400	350	71	167	34	34	42	53	na	na
	Bois	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na
ACIER FORMÉ À FROID	Béton cellulaire	370	350	68	167	34	34	42	53	na	na
	Béton précontraint	370	350	68	167	34	34	42	53	na	na
	Béton	370	350	68	167	34	34	42	53	na	na
	Mixte acier + béton	370	350	68	167	34	34	42	53	na	na
	Bois	370	-	46	122	34	41	55	70	na	na
BOIS	Béton cellulaire	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na
	Béton précontraint	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na
	Béton	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na
	Mixte acier + béton	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na
	Bois	300	-	46	122	34	41	55	70	na	na